

COLORIA KOTIKARTANO

Tuote	Coloria Kotikartano on kiiltävä erikoisakrylaattimaali, joka omaa erinomaisen tarttuvuuden ja peittokyvyn. Tuote on tarkoitettu höylätyille, hieno- ja karkeasahatuille puupinnoille ulkokäyttöön.
Käyttökohteet	Coloria Kotikartano sopii sekä uusille että aikaisemmin maalatuille puujulkisivuille. Erinomaiset tartuntaominaisuudet mahdollistavat maalin käyttämisen vanhojen lateksi-, alkydi- ja öljymaalien huoltomaalaukseen.
Koodi	780, 783
Maalaustarvikeryhmä	MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 461. (MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 35).
Kiiltoryhmä	2 (RT-luokitus) kiiltävä
Tiheys	n. 1,2 kg/litra
Riittoisuus	Pohjamaalauksessa riittoisuus on n. 5-6 m ² /litra. Pintamaalauksessa riittoisuus on suurempi, eli 6-8 m ² /litra. Pintamaalin riittoisuus saadaan kasvamaan, mikäli pohjamaalin annetaan kuivua hyvin (2-3 vrk) ennen päällemaalausta.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 tilavuus-%
Kuivumisaika	Maali kuivuu sateenkestäväksi muutamassa tunnissa. Pintamaalaus suositellaan suoritettavaksi vasta seuraavana päivänä.
Värisävy	Coloria Kotikartano saadaan kaikki yleisimmät Suomessa myytävät ulkomaalikarttojen värisävyt.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Lämmönkesto	85 - 90 C°
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Maali on suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen *Huoltomaalaus:* Vanha maalipinta pestään joko ammoniakki- tai pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Pesun jälkeen kaavitaan ja harjataan kaikki irtoava maali pois. Homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla. Muista pesun jälkeen hyvä kuivatus! Poista paksut, halkeilleet ja huonokuntoiset öljy- ja alkydimaalipinnat mieluiten kokonaan. Huomioithan, että maalattava puuaines on tervettä. Sinertävä, harmaantunut ja huokoinen puuaines on poistettava kaapimalla ja hiomalla ja selvästi lahot kohdat korvattava uudella puulla.

Maalaamaton puupinta: Puhdista puu irtoavasta liasta ja kasvillisuudesta harjalla. Pinttynyt lika pestään vedellä ja pesuaineliuoksella. Homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla. Muista pesun jälkeen hyvä kuivatus! Poista mahdollinen harmaantunut ja huokoinen puuaines kaapimalla ja hiomalla. Poista irtoava pihka oksakohdista. Suojaa naulankannat halutessasi soveltuvalla ruosteenestomaalilla.

Maalaus Maali sekoitetaan aina hyvin ennen käyttöä. Pohjusta uudet puupinnat Coloria Akva Pohjusteella. Pohja- ja välimaalina käytetään 5-10 % vedellä ohennettua Coloria Kotikartanoa. Mahdolliset puupinnan halkeamat ja pienet vauriot kitataan soveltuvalla kitillä tässä kohtaa. Pintamaalaus suoritetaan seuraavana päivänä ohentamattomalla Coloria Kotikartanolla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.

Maalausolosuhteet Parhaat olosuhteet ovat, kun ilman lämpötila on yli +10 C° ja ilman kosteuspitoisuus alle 80 %. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

Työtapa Suositeltavin maalin levitystapa on ehdottomasti maalaus siveltimellä, jolloin saadaan paras tartunta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/d) 130g/l (2010).
Coloria Kotikartano sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.