

COLORIA PANEELILAKKA

Tuote	Vesiohenteinen kellastumaton UV-suojattu akryylilakka kuiviin sisätiloihin.
Käyttökohteet	Erilaiset puiset pinnat seinissä ja katoissa. Sopii myös ohuina kerroksina erilaisille hirsipinnoille. Lakkaa ei ole tarkoitettu lattiapinnoille. M1-luokiteltu.
Koodi	551
Kiiltoryhmä	4 (RT-luokitus) puolihimmeä
Maalaustarvikeryhmä	MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 511 ja 512. (MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 71.1).
Tiheys	n. 1,05 kg/litra
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 %
Riittoisuus	10 - 14 m ² /litra riippuen alustasta ja käsittelytavoista
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 tilavuus-%.
Kuivumisaika	Pölykuiva ½ -1h kuluttua ja päällelakkaus n. 3 - 4h kuluttua normaaliolosuhteissa. Huonommissa olosuhteissa päällelakkaus seuraavana päivänä.
Sävy	Väritön. Voidaan sävyttää kuultavien sisä- ja ulkoverikarttojen mukaan.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Tarvittaessa vesi
Pesunkestävyys	Lakan vedenkestävyys on erittäin hyvä ja kestää pyyhkimistä määrällä kankaalla.
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen lakka työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Lakka on suojeltava jäätymiseltä kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pinnan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositeltava, jotta pinnasta tulee tasasävyinen. Myös välihionnat saatetaan näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hiontapölyn poisto. Aikaisemmin lakalla, kuullotteella, saunasuojalla tms. käsitelty pinta tulisi hioa kevyesti tai poistaa kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Parhaaseen ja tasaisimpaan lopputulokseen päästään aina puhtaalla puupinnalla.

Käsittely Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Tee aina koekäsittely käsiteltävää pintaa vastaavalle alustalle varmistaaksesi värisävyn. Lakaessa syntyvä värisävy riippuu monesta tekijästä: lakan määrästä, puun imukykyistä ja käytettävästä työvälineestä. Levitä tuote siveltimeillä, sienellä, lastalla tai ruiskulla yhteen kertaan. Varo jatkoskohdissa kahta päällekkäistä käsittelykertaa, koska näin syntyy tummempia kohtia. Jos haluat tummentaa käsittelytulosta, toista käsittelyä.

Käsittelyolosuhteet

Lämpötila yli + 5 C° (lakka, pinta, ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas.

Pinnan hoito

Vältä pinnan voimakasta puhdistusta noin kuukauden ajan. Tällöin lakkapinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa. Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä, pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Huuhtelevä pinta huolellisesti. Huomioi pesuaineen valmistajan ohjeet laimennuksesta ja käytöstä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/e) 130g/l (2010).
Coloria Paneelilakka sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käännä aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettyessä.