

UNIVERSAL TALOMAALI

Tuote	Laadukas alkydivahvistettu akrylaattimaali on tarkoitettu höylätyille, hieno- ja karkeasahatuille puupinnoille ulkokäyttöön.
Käyttökohteet	Universal sopii sekä uusille että aikaisemmin maalatuille puujulkisivuille sekä sokkeleihin. Maalilla on erinomaiset tartuntaominaisuudet, mikä mahdollistaa sen käyttämisen vanhojen lateksi- ja alkydimaalien huoltomaalaukseen.
Fungisiidi	Universal Talomaali sisältää tehokkaan, Suomen olosuhteisiin valitun puunsuoja-aineen, joka estää home-, sinistäjä- ja lahottajasienien puuta tuhoavaa vaikutusta. Maalia ei suositella kasvihuoneiden sisämaalauksiin.
Koodi	760-763
Maalaustarvikeryhmä	35 (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä	4 (RT-luokitus) puolihimmeä
Tiheys	n. 1,2 kg/litra
Riittoisuus	Pohjamaalauksessa riittoisuus on n. 5-6 m ² /litra, sillä maali tunkeutuu voimakkaasti puuhun. Pintamaalauksessa riittoisuus on suurempi, eli 6-8 m ² /litra. Pintamaalin riittoisuus saadaan kasvamaan, mikäli pohjamaalin annetaan kuivua hyvin (2-3 vrk) ennen päälle maalausta.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 tilavuus-%
Kuivumisaika	Maali kuivuu sateenkestäväksi muutamassa tunnissa. Pintamaalaus suositellaan suoritettavaksi vasta seuraavana päivänä.
Värisävy	Universal Talomaalista saadaan kaikki yleisimmät Suomessa myytävät talomaalikarttojen värisävyt.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Lämmönkesto	85-90 C°
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.

UNIVERSAL TALOMAALI

Varastointi ja kuljetus Maali on suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely *Huoltomaalaus:* Vanha maalipinta pestään joko ammoniakki- tai pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä pesun jälkeen, tai korkeapainepesurilla ja vedellä. Pesun jälkeen kaavitaan ja harjataan kaikki irtoava maali pois. Poista paksut halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat kokonaan. Kaavinta on suoritettava siten, että puuainees on tervettä eli sinertävät kohdat on poistettava, lahot korjattava uudella puulla ja harmaantunut, huokoinen puuainees poistetaan hiomalla.

Maalaamaton puupinta: Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista harmaantunut, huokoinen puuainees hiomalla. Poista irtoava pihka oksakohdista ja käsittele ne oksalakalla läpilyönnin estämiseksi. Suojaa naulankannat ruosteenestomaalilla.

Maalaus Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Tarvittaessa pohjustus suoritetaan Coloria Akva Peruskylästeellä. Pohjamaalina käytetään 5% ohennettua Universal Talomaalia. Tämän jälkeen pienet halkeamat kitataan, mutta kittiä laitetaan ainoastaan halkeamaan. Pintamaalaus seuraavana päivänä ohentamattomalla Universal Talomaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.

Maalausolosuhteet Parhaat olosuhteet ovat, kun ilman lämpötila on yli +5 C° ja ilman kosteuspitoisuus alle 80%. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 20%. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

Työtapa Suositeltavin maalin levitystapa on ehdottomasti maalaus siveltimellä tai harjalla, jolloin saadaan paras tartunta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.