

COLORIA 12 PUOLIHIMMEÄ

Tuote	Ammattikäyttöön tarkoitettu laadukas puolihimmeä sisämaali, jonka sideaineena on käytetty korkealuokkaista polymeerilateksia.
Käyttö	Sisätiloissa seinät ja katot. Uudet ja ennen maalatut pinnat.
Koodi	660
Sävylohjat	A -pohja (Vain 18 L astiakoko)
Maalaustarvikeryhmä	MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 313. (MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 32). Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitukseen M1- ryhmään.
Kiiltoaste	Puolihimmeä
Tiheys	n. 1,40 kg/litra
Riittoisuus	Sileät pinnat n. 9 - 12 m ² /litra. Karkeat pinnat n. 6 - 9 m ² /litra. Rappaus- tai betonipinnat 3 - 6 m ² /litra.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 44 tilavuus-%
Kuivumisaika	Pölykuiva n. ½h kuluttua +23 C° ja 50 % suhteellisessa kosteudessa. Päällemaalattavissa n. 2h kuluttua. Huonoissa ja kosteissa olosuhteissa suosittelemme päällemaalausta vasta seuraavana päivänä.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Pesunkestävyys	Hyvä, yli 5000 Gardner-harjauskierrosta standardin SFS 3755 mukaisesti Leneta-kalvolla.
Ohenne	Vesi
Lämmönkesto	85-90 C°
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Maali on suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan käsittely	<p>Uudet, maalaamattomat pinnat: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Käytä kohteeseen sopivaa Dalapro-tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut tasoitteepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Pohjamaalaa tarvittaessa Coloria 3 Pohjamaalilla.</p> <p>Vanhat lateksi- ja alkydimaalipinnat: Pese pinnat yleispesuaineella. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Hio kovat maalipinnat himmeiksi hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Poista irtoava maalipinta. Silota kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoitteella. Hio kuivunut tasoitteepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Pohjamaalaa tarvittaessa Coloria 3 Pohjamaalilla.</p>
Maalaus	Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa Coloria 12:lla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.
Maalausolosuhteet	Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.
Työtap	Telaus, sively tai ruiskutus. Vaatii korkeapaineruiskun, jonka suutin on 0.020" - 0.023" tai 0.50 mm - 0.58 mm. Tarvittaessa ohennus 5 - 10 %.
Hoito-ohjeet	<p>Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.</p> <p>Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.</p>
Ympäristöhaittojen ehkäisy	Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/a) 30g/l (2010).
Coloria 12 sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.