

COLORIA EXO

Tuote	Vesiohenteinen, himmeä erikoistartuntamaali, jonka sideaineena on 100 % akrylaatti. Maali on tarkoitettu pohja- ja pintamaaliksi kohteisiin, joissa vaaditaan erikoisen vahvaa tartuntaa vaikeisiin alustoihin.
Käyttö	Exolla on erittäin hyvä tarttuvuus vaikeille alustoille, kuten lasi, kaakelit, melamiini, pvc, alumiini, sinkitty pelti (ilmastointiputket), muovitettu pelti, lämpöpatterit, takat sekä palomuurit. Exo sopii myös rakennuslevy-, betoni- ja puupinnoille. Maalin partikkelikoko on hyvin pieni (hieno), joten sillä aikaansaadaan sileitä, tasaisia pintoja (mohairtelalla tai ruiskulla).
Koodi	860 (A-pohja)
Sävy pohjat	A-pohja. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen vaaleisiin sävyihin (täysin pastoin).
Maalaustuoteryhmä	215, 216 ja 314 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus) himmeä
Tiheys	n. 1,40 kg/litra
Riittoisuus	8 - 10 m ² /litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja -tavoista.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 %
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Pölykuiva n. 20 - 25 min, kosketuskuiva n. 40 min. Päällemaalattavissa n. 1 - 3 tunnin kuluttua. Viileissä ja kosteissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.
Valonkestävyys	Ei kellastu
Ohenne	Vesi
Lämmönkesto	n. 120 C°
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	<p><i>Uudet pinnat:</i> Puhdista pinta liasta, rasvasta ja pölystä. Käytä soveltuvaa pesuainetta tarvittaessa. Tasoita pinnat tarpeen mukaan kohteeseen soveltuvalla Dalapro -tasoitteella. Hio tasoite ja poista hiontapöly huolellisesti.</p> <p><i>Vanhat maalipinnat:</i> Pese pinta soveltuvalla pesuaineella. Huuhtelee pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen ja anna pinnan kuivua. Irtoava maali poistetaan hiomalla tai kaapimalla. Kittaa kolot ja halkeamat sekä tasoita pinnat kohteeseen soveltuvalla Dalapro -tasoitteella. Hio tasoite ja poista hiontapöly huolellisesti.</p>
Maalaus	Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa Coloria Exolla 1 - 2 kertaa tarpeen mukaan. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
Maalausolosuhteet	Lämpötila yli + 5 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva.
Työvälineet	Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – (suutin 0.020” - 0.023” tai 0.50 mm - 0.58 mm) tai edellä mainittujen yhdistelmä. Ohennetaan tarvittaessa 5 - 10 % puhtaalla vedellä.
Hoito-ohjeet	<p>Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.</p> <p>Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) pesuliuksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella esim. siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtelee pinta huolellisesti. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita</p>
Ympäristöhaittojen ehkäisy	Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
Turvallisuus	Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/a) 30g/l (2010).
Coloria Exo sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.