

COLORIA DECO AKVA 3 POHJAMAALI

Tuote	Vesiohenteinen, täyshimmeä erikoisakrylaattisideaineinen pohjamaali puu- ja ei-ruostuville metallipinnoille sisä- ja ulkokäytössä. Erinomainen tartunta haastavillakin pinnoilla.
Käyttö	Soveltuu sisällä tartuntapohjamaaliksi puu- ja rakennuslevypinnoille sekä ei-ruostuville metallipinnoille: ovien, ikkunanpuitteiden, kaapistojen, listojen, paneelien sekä esim. ilmastointikanavien, pöytäunien, lämpöpattereiden ja putkistojen pohjamaalaukseen. Soveltuu myös tartuntapohjamaaliksi rappaus- ja tasoitepintojen maalaukseen (ikkunapenkit, -pielet, porraskäytävät jne.) Ulkona tartuntapohjamaaliksi ikkunanpuitteisiin, oviin ja ulkokalusteisiin sekä ei-ruostuviin metallipintoihin.
Koodi	830 (A-pohja)
Maalaustuoteryhmä	215, 216 ja 231 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	6 (RT-luokitus) täyshimmeä
Tiheys	n. 1,40 kg/litra
Riittoisuus	5 - 10 m ² /litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja -tavoista.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 %
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Sisällä pölykuiva noin 1 h, ulkona 1 – 2 h riippuen olosuhteista. Päälle maalattavissa 6 – 8 h; kosteassa ja viileässä maalatessa seuraavana päivänä. Viileissä ja kosteissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi.
Sävy pohjat	A-pohja. Voidaan sävyttää yleisimpien värikarttojen mukaan vaaleisiin sävyihin (täysin pastoin).
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely sisällä

Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pinnan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositeltava, jotta saadaan tasainen maalipinta. Myös välihionnat maalausten välillä saatetaan näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hiontapölyn poisto.

Aikaisemmin maalatut pinnat pestään tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella. Kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi tartunnan varmistamiseksi. Poista paksut halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat mieluiten kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä tai tasoitteella ja hio pinta maalipinnan tasoon. Muista aina huolellinen huuhtelu ja pölyn poisto esikäsittelyjen jälkeen.

Pinnan esikäsittely ulkona

Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista mahdollisesti harmaantunut puuaineseos hiomalla ja kaapimalla. Pese likaantunut tai homehtunut pinta Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. Poista irtoava ja huonosti kiinni oleva vanha maali huolellisesti pois. Poista paksut halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat mieluiten kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Pohjusta paljaat puupinnat Coloria Akva Pohjusteella tai Coloria Homepesu 1:10 seoksella. Poista mahdollinen ruoste metallipinnoilta. Paljaat ruostuvat metallipinnat tulee pohjamaalata soveltuvalla ruosteenestopohjamaalilla.

Maalaus

Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa Deco Akva 3:lla.

Maalausolosuhteet

Lämpötila yli +10 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman kosteuspitoisuus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja ja suorassa auringonpaisteessa. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

Työtapa

Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Sopiva suutinkoko on 0,009- 0,013". Ruiskumaalauksessa varten maalia ohennetaan puhtaalla vedellä 5 – 10 %.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuus

Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/i) 140g/l (2010).

Coloria Deco Akva 3 Pohjamaali sisältää/ innehåller/ VOC max 140g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.