

COLORIA DECO AKVA PUULAKKA

Tuote	Vesiohenteinen, kellastumaton erikoislakka erilaisille puupinnoille sisällä ja ulkona. Lakka sisältää UV-suojan ja kestää kuivuttuaan hyvin pesua ja kulutusta.
Käyttökohteet	Huonekalut (hyllyt, pöydät, tuolit, yms.), puiset leikkikalut, paneeli- ja kattopinnat, ovet, portaat sekä lauta- ja parketilattiat. Petsattujen puupintojen ja erilaisten maalattujen pintojen suojalakkaus.
Koodi	810 (Väritön)
Maalaustuoteryhmä	511, 512 ja 641 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	3 (RT-luokitus) puolikiiltävä.
Tiheys	n. 1,05 kg/litra
Riittoisuus	10 - 14 m ² /litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja -tavoista.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 32 %
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Pölykuiva ja uudelleen käsiteltävissä n. 1 – 3 h kuluttua. Käyttöönottokuiva vuorokauden kuluttua viimeisestä lakkauksesta. Lakkapinta saavuttaa riittävän kovuuden n. kahden viikon kuluessa lakkauksesta. Tänä aikana on vältettävä kovaa rasitusta, puhdistuskäsittelyä ja tarraavien esineiden asettamista lakatulle pinnalle.
Sävy pohjat	Väritön perusaine. Voidaan sävyttää yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan.
Lämmönkesto	85-90 C°
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Kemikaalienkesto	Kestää hyvin erilaisia puhdistuskemikaaleja, öljyjä, rasvoja sekä yleisimpiä elintarviketahroja.
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen lakka työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Sisätiloissa: Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pinnan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositeltava, jotta saadaan tasainen lakkapinta. Myös väliahionat lakkausten välillä saatetaan näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hiontapölyn poisto.

Aikaisemmin lakattu pinta hiotaan himmeäksi tai poistetaan kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Värilliset lakkaukset ja liuotinhenteisillä lakoilla aiemmin lakatut pinnat suositellaan poistettavaksi aina kokonaan parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ulkotiloissa: pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. Poista harmaantunut puuaines hiomalla ja kaapimalla. Hio vanhat käsittelyt pinnat himmeiksi, huonokuntoiset ja huonosti kiinni olevat vanhat käsittelyt tulee poistaa kokonaan. Pohjusta puupinnat Coloria Homepesu 1:10 seoksella, tätä käsittelyä ei huuhdota pois.

Lakkaus

Aina ennen lakkaustyön aloittamista on tärkeää sekoittaa lakka hyvin, jotta sävytyspasta/himmennysaine sekoittuu hyvin lakan joukkoon. Sekoituksella varmistetaan, että lakattu pinta muodostuu kiiltoiltaan tasaiseksi ja kauniiksi. Sekoitettaessa varotaan ilman joutumista lakan joukkoon (voimakas sekoitus), sillä vaahtokuplat saattavat näkyä pintavirheenä valmiissa pinnassa.

Käsittelyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, kovuudesta ja alkuperäisestä värisävystä. Yleensä toivottu väri ja kiiltoaste saavutetaan kahden kerran käsittelyllä (värilliset käsittelyt). Käsittele pinnat aina yhtäjaksoisesti kokonaan ja suurilla pinnoilla lauta kerrallaan, jotta väristä tulee yhtenäinen. Suosittelemme koelakkausta huomaamattomaan paikkaan ja erillisen värimallin tekoa ennen lakkaustyöhön ryhtymistä.

Värillinen käsittely voidaan tehdä sävytetyllä Deco Akva Puulakalla. Vaihtoehtoisesti pinnan sävytys voidaan tehdä (sisätiloissa) Coloria PaneeliPro Puupetsillä tai Coloria Öljyvahalla. Riippuen sävystä, erillisellä sävytyskäsittelyllä päästään aina luonnollisemman näköiseen lopputulokseen.

Portaat, kalusteet ja puupinnat:

Portaat, kalusteet ja erilaiset puupinnat sisällä ja ulkona suositellaan lakattavaksi siveltimellä. Ohenna tarvittaessa lakkaa vedellä 5 – 10 % ensimmäiseen käsittelykertaan. Ensimmäinen lakkaus suoritetaan ohuelti ja annetaan kuivua vähintään tunnin ajan. Tee väliahionta tarvittaessa. Pintalakkaa 1 – 3 kertaa käyttökohteen mukaan.

Käsittelemättömät parketit ja lausalattiat:

Pohjista pinta 15 - 20 % vedellä ohennetulla Deco Akva Puulakalla 1 – 2 kertaa riippuen puun kovuudesta ja imevyydestä. Pintalakkaus tehdään 2 – 3 kertaan siveltimellä tai lastalla levittäen lakka puiden syiden ja kuvioinnin suuntaisesti. Tee välihionnat tarvittaessa.

Aiemmin lakatut lattiat:

Puhdista tehtaalla lakattu tai aikaisemmin lakattu kevyesti kulunut puulattia liasta, rasvasta ja muista epäpuhtauksista. Hio vanha lakkapinta himmeäksi. Pahoin kulunut lattiapinta hiotaan puhtaalle puulle. Toimi tällöin käsittelemättömän pinnan ohjeen mukaan. Varmista ennen lakkausta tuotteen soveltuvuus vanhalle lattiapinnalle pienellä koelakkauksella. Lakkaa pinta 1 - 3 kertaa riippuen käyttökohteesta ja vanhan pinnan kunnosta. Ohenna tuotetta ja tee välihionnat tarvittaessa.

Huomioitavaa ulkona

Säärasitukseen joutuviin kohteisiin suosittelemme käyttämään aina sävytettyä lakkaa sekä välttämään vaakapintojen lakkausta.

Lakkausolosuhteet

Lämpötila yli +10 C° (lakka, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja tai suorassa auringonpaisteessa. Älä lakkaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutamana tunnin sisällä käsittelystä.

Työtapa

Sively, lasta-, sienilevitys, ruiskutus (suutinkoko 0,009- 0,013”) tai edellä mainittujen yhdistelmä. Ruiskuttaessa ohennus tarpeen mukaan puhtaalla vedellä.

Lakkapinnan hoito

Lakkapinta saavuttaa riittävän kovuuden n. kahden viikon kuluessa lakkauksesta. Tänä aikana on vältettävä kovaa rasitusta, puhdistuskäsittelyä ja tarraavien esineiden asettamista lakatulle pinnalle. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.

Pesu ja voimakkaampi puhdistus suositellaan tehtäväksi 1 kk:n kuluttua lakkauksesta. Puhdista pinta kevyesti neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuliuoksella. Huuhtelee pinta huolellisesti. Normaali pinnan hoito voidaan tehdä harjalla, imuroimalla, mopilla tai pyyhkimällä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuus

Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/i) 140g/l (2010).

Coloria Deco Akva Puulakka sisältää/ innehåller/ VOC max 140g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.