

COLORIA AINO KUULTOSUOJA

Tuote	Vesiohenteinen, luonnonöljypohjainen kuullote ulkokäyttöön. Muodostaa luonnollisen, hengittävän, puuta säärasituksilta ja sävytettyinä UV-säteilyltä suojaavan kuultopinnan.
Käyttökohteet	Sahattu ja höylätty uusi puupinta ulkona, tai aiemmin kalvoa muodostamattomilla kuultavilla puunsuojilla tai kuullotteilla käsitellyt pinnat. Hengittävyys ja luonnonöljysideaineensa myötä hyvä vaihtoehto hirsitalojen, -mökkien ja -saunojen ulkopintoihin. Terrassit, puupylväät, puutarhakalusteet, aidat, kesto- ja kovapuu-pinnat jne. ulkotiloissa.
Koodi	500 (väritön)
Maalaustuoteryhmä	481 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	Ei määriteltävissä. Imeytyy puuhun eikä muodosta oikein käsiteltynä kalvoa.
Sävy pohjat	EC-pohja, väritön perusaine. Sävytettävissä yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan.
Tiheys	n. 1,00 kg/litra
Riittoisuus	5 - 11 m ² /litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja -tavoista.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Kuiva-ainepitoisuus	24 %.
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Kosketuskuiva 2 - 3 h. Seuraava käsittely aikaisintaan seuraavana päivänä. Lopullinen kovettuminen tapahtuu 2-3 viikon kuluessa olosuhteista riippuen.
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen kuullote työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteily

Aiemmin kuullotteella käsitellyn pinnan huoltokäsittely: Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimalla, hiomalla ja/tai teräsharjalla. Jos aiemmat käsittelyt on tehty kalvoa muodostavilla kuullotteilla tai lakoilla, tulee ne poistaa kokonaan. Pese homehtunut pinta Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Coloria Akva Pohjusteella tai Coloria Homepesun 1:10 seoksella.

Uusi käsittelemätön pinta: Puhdista puu helposti irtoavasta liasta ja kasvillisuudesta harjalla tai juoksevalla vedellä. Poista mahdollisesti harmaantunut ja nukkaantunut puu kaapimalla, hiomalla ja/tai teräsharjalla. Poista irtoava pihka kaapimalla. Pinttynyt lika ja homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. Pohjusta puupuhtaat puupinnat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Coloria Akva Pohjusteella tai Coloria Homepesun 1:10 seoksella. Uusi pohjustus tarvittaessa, (esim. jos pinta on ollut sään armoilla talven yli tms.)

Käsittely

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Aino Kuultosuojaa yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Sekoita Aino Kuultosuojaa aina hyvin ennen käyttöä sekä aika ajoinkäytön aikana. Huonosti imevillä ja uusilla puupinnoilla voit ohentaa Aino Kuultosuojaa puhtaalla vedellä 10-15 % ensimmäiseen käsittelyyn.

Sivele Aino Kuultosuojaa tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Vältä aineen levittämistä jo aiemmin käsitellyille pinnalle tasaisen sävyn aikaansaamiseksi. Käsittele pinnat mieluiten kahteen kertaan. Käytä uuden pinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta. Puun oma sävy ja huokoisuus vaikuttavat kuultavan tuotteen lopulliseen värisävyyteen. Suosittelemme värimallin tekoa oikean sävyn saavuttamiseksi aina ennen varsinaiseen käsittelytyöhön ryhtymistä.

Tarkkaile käsitellyn pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely aina tarvittaessa, kun kuultosuojaa alkaa kulua pinnalta ja imeä kosteutta. Tällöin käsittely ei pääse kulumaan liikaa ja antaa parhaan mahdollisen suojan. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset.

Maalausolosuhteet

Puun kosteuspitoisuuden tulee olla alle 18 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja ilman lämpötila yli +5 C° käsittelyn ja kuivumisen aikana.

Vältä suoraa auringonpaistetta käsittelyä tehdessä ja älä käsittele pintoja helteellä. Kuultosuojan levitysominaisuudet ja imeytyminen vaikeutuu mitä kuumemmassa ilmassa käsittelyä tehdään (kuivuu helposti kalvoksi). Älä käsittele pintoja koskaan sateella tai jos on

olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä käsittelystä.

Työtapa Sively tai ruiskun ja siveltimen yhdistelmä. Ohennus tarpeen mukaan puhtaalla vedellä.

Hoito-ohjeet Käsiteltyä pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 3-4 viikossa. Lopullisen kuivumisen jälkeen mahdollisesti likaantunut pinta voidaan puhdistaa vedellä ja tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella. Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/e) 130g/l (2010).
Coloria Aino Kuultosuojat sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.