

RENKI PUUÖLJY

Tuote	Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen puuöljyemulsio. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. Sävytettävissä.
Käyttökohteet	Pihakalusteet, terassit, portaat, aidat, kaiteet, laiturit, ovet jne. Sopii kesto-, kova-, jalo- ja lämpökäsitellyille puulle. Myös aiemmin pintaa muodostamattomilla puuöljyillä käsitellyille pinnoille. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.
Koodi	910 (Väritön), 913 (Ruskea)
Maalaustuoteryhmä	721 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	Ei määriteltävissä. Imeytyy puuhun eikä muodosta oikein käsiteltynä kalvoa.
Värisävyt	Renki Puuöljy sävytetään kuultavien värikarttojen mukaan. Suosittelemme, että tuotetta käytetään sävytettynä; sävytetty tuote kestää säärasitusta paremmin kuin väritön. Värittömällä tuotteella käsitellyt ja jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.
Sävytö pohjat	EC-pohja, väritön perusaine. Valmissävyinä ruskea.
Tiheys	n. 0,99 kg/litra
Riittoisuus	5 - 7 m ² / litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, työvälaineistä ja -tavoista.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi.
Kuiva-ainepitoisuus	24 %.
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Pölykuiva n. 6 h. Seuraava käsittely aikaisintaan seuraavana päivänä. Vältä käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana, koska pinta ei ole vielä täällin saavuttanut lopullista kovuuttaan. Lopullinen kovettuminen tapahtuu 2-3 viikon kuluessa olosuhteista riippuen.
Työvälaineiden puhdistus	Poista ylimääräinen puuöljy työvälaineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

- Pinnan esikäsitteily** Puhdista puu helposti irtoavasta liasta ja kasvillisuudesta harjalla tai juoksevalla vedellä. Pinttynyt lika ja homehtuneet pinnat pestään soveltuvalla pesuaineella ohjeen mukaan. Painepesuria käytettäessä varo pintojen ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella ja vesimäärällä. Poista vanha irtoava käsittely ja mahdollinen harmaantunut ja huokoinen puuainekas kaapimalla ja hiomalla. Jos aiemmat käsittelyt ovat olleet kalvoa muodostavilla aineilla tai lakoilla tehty, pitää ne poistaa kokonaan. Levitä puhtaille pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 parantaaksesi pintojen puhtaana pysymistä jatkossa. Tätä käsittelyä ei huuhdota pois.
- Käsittely** Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Renki Puuöljyä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Levitä öljy siveltimellä tai sienellä tiukkaan siten, että kaikki öljy imeytyy puuhun. Pyyhi imeytymätön öljy pois – imeytymätön öljy muodostaa kalvon, joka saattaa säärasituksessa hilseillä ja irrota pois. Siivele Renki Puuöljy tasaisesti ja yhtäjaksoisesti muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Vältä aineen levittämistä jo aiemmin käsitellylle pinnalle tasaisen sävyn aikaansaamiseksi. Huonosti imevillä ja uusilla puupinnoilla voit ohentaa Renki Puuöljyä puhtaalla vedellä 10-15 %.
- Puun oma sävy ja huokoisuus vaikuttavat kuultavan tuotteen lopulliseen värisävyyneen. Suosittelemme värimallin tekoa oikean sävyn saavuttamiseksi aina ennen varsinaiseen käsittelytyöhön ryhtymistä. Väritön öljy tummentaa puun omaa sävyä.
- Tarkkaile öljytyn pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely aina tarvittaessa. Tällöin käsittely ei pääse kulumaan liikaa ja antaa parhaan mahdollisen suojan. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset.
- Maalausolosuhteet** Puun kosteuspuiteisuuden tulee olla alle 20 %, ilman suhteellisen kosteuspuiteisuuden alle 80 % ja puupinnan että ilman lämpötila yli +5 C° käsittelyn ja kuivumisen aikana. Uusi painekyllästetty puu on usein märkää, suosittelemme sen pintakäsittelyä vasta noin 0,5 - 1 vuoden kuluttua asennuksesta.
- Vältä suoraa auringonpaistetta käsittelyä tehdessä ja älä käsittele pintoja helteellä. Puuöljyn levitysominaisuudet ja imeytyminen vaikeutuu mitä kuumemmassa ilmassa käsittelyä tehdään (kuivuu helposti kalvoksi). Älä käsittele pintoja koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä käsittelystä.
- Hoito-ohjeet** Öljyttyä pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestäväyytensä normaaliolosuhteissa noin 3-4

viikossa. Lopullisen kuivumisen jälkeen mahdollisesti likaantunut pinta voidaan puhdistaa vedellä ja tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella. Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

Työtapa Sivellin, sieni tai terassilasta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/e) 130g/l (2010).

Renki Puuöljy sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.