

**COLORIA SOKKELI**

Tuote	Laadukas, vesiohenteinen, akrylaattisideaineinen sokkelimaali ulos. Tuote on alkalinkestävä.
Käyttökohteet	Betoni- ja erilaisilla tasotteilla ylitasoitetut harkko- ja betonisokkelit. Uudet ja aiemmin maalatut pinnat.
Koodi	740 (A-pohja) ja 743 (C-pohja)
Maalaustuoteryhmä	416 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus) himmeä
Tiheys	n. 1,3 kg/litra
Riittoisuus	5 - 10 m <sup>2</sup> /litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja -tavoista.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 44 %
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Kosketuskuiva noin 1-2 h. Päällemaalattavissa 4-6 h. Kosteissa ja viileissä olosuhteissa seuraavana päivänä.
Värisävyt	A- ja C-pohjat. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen mukaan.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Lämmönkesto	85 - 90 C°
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

## KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	<p><i>Huoltomaalaus:</i> Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Coloria Homepesulla. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjauus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Mahdolliset ylitasoitukset tai korjaukset tehdään soveltuvalla tasoitteella tuoteselosteen ohjeen mukaan.</p> <p><i>Maalaamaton pinta:</i> Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Coloria Homepesulla. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtitiiman poistamiseksi. Ylitasoita harkkopinnat ja epätasaiset betonipinnat soveltuvalla tasoitteella tuoteselosteen ohjeen mukaan.</p>
Maalaus	Maali sekoitetaan aina hyvin ennen käyttöä. Pinta maalataan tarpeen mukaan 1-2 kertaa. Pohjamaalina käytetään 5-10 % ohennettua Coloria Sokkelia. Pintamaalaus tehdään ohentamattomalla Coloria Sokkelilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
Huomioitavaa	<p>Alustan tulee olla puhdas ja riittävän kiinteä, kuiva ja kova ennen pintakäsittelyä.</p> <p>Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.</p>
Maalausolosuhteet	Lämpötila yli +10 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Kosteuspitoisuuden alustassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja tai suorassa auringonpaisteessa. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.
Työtapa	Sivellin, maalausharja, telaus, korkeapaineruisku tai edellä mainittujen yhdistelmä.
Hoito-ohjeet	Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdistaa pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) pesuliuksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella esim. siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtelee pinta huolellisesti. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.

#### Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

**Turvallisuus** Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/c) 40 g/l (2010).  
Coloria Sokkeli sisältää/ innehåller/ VOC max 40 g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.