

DALAPRO[®]

ROLL NOVA

Valmiiksi sekoitettu, helposti työstettävä
telatasoite yleiskäyttöön. Seinille ja katoille.



Valmiiksi sekoitettu, harmaa, helposti työstettävä yleistasoite.

Hyvä täyttökyky.

Tasainen koostumus, joka helpottaa työtä.

Telatasoite säästää aikaa sekä selkää ja hartioita.

Sopii kipsilevyjen saumatasoitukseen.

Joutsenmerkitty.

DALAPRO® ROLL NOVA

Valmiiksi sekoitettu, helposti työstettävä telatasoite yleiskäyttöön. Seinille ja katoille.

TUOTETIEDOT

Dalapro Roll Nova on valmiiksi sekoitettu yleistasoite. Tällä telatasoiteella on hyvä täyttökyky ja sen tasainen koostumus tekee siitä helposti työstettävän. Sopii osa- ja ylitasoitukseen sekä saumatasoitukseen. Sopii useimmille alustoille uudisrakennuksissa ja korjauskohteissa. Ajan säästämisen lisäksi tasoitteen levittäminen telalla on myös ergonomista, mikä vähentää kehon rasittumista. Harmaa. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖVAIHEET

Tasoita telalla puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 150–180. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa pohjasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri. Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutotin: Vesi

Täyteaine: Kevyttyyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,2 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 12 litraa



Dalapro Roll Nova on pakattu kierrätettävään sarkoon, joka on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoa-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com

Viimeksi muutettu 15.08.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se